



ООО «Якима Гранит»

г. Лахденпохья, Республика Карелия.



ПАСПОРТ №

Щебень гранитный фракции 10-20 мм для строительных работ ГОСТ 32703-2014

«01 » июня 2022 г.

Наименование и адрес потребителя:

Номер партии:

Количество щебня:

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Размер фракции: 10-20 мм.
2. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,4 %, в том числе глины в комках: 0%
3. Марка по механической прочности: 1200
4. Насыпная плотность щебня: 1,44
5. Морозостойкость: F300
6. Содержание зёрен слабых и выветренных пород: 1,35%
7. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игольчатой формы: 9,7 %
8. Зерновой состав:

Размер контрольных сит	25	20	15	10	≤10
Полный остаток на ситах по массе, %	0	3,2	54,5	97,3	2,7
Требования ГОСТ 8267-93	До 0,5	До 10	30-60	90-100	Не более 5

9. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня: 220 Бк/кг
 10. Марка по истираемости: И1
 11. Наименование месторождения: «Якима-2»
- Заключение: Щебень смеси фракций 10 -20 мм соответствует требованиям ГОСТ 32703-2014



Лаборант: Якима Гранит /Колесников А. Е.